分析結果

SHIMADZU

Report No.

試料情報

試料名	PT
測定日時	2016/11/24 09:35:48
コメント	6ch He-Metal C Balance %
グループ名	AC_He_PP_%
オペレータ	W.S



測定条件

チャンネル名	電圧	電流	フィルタ	取込範囲	分析径	10mm	雰囲気	He
					解析範囲	測定時間	DT%	
Ti-U	50	15-Auto	-----	0 - 40	4.00-35.00	Live- 60	30	
Na-Sc	15	241-Auto	-----	0 - 20	0.00- 4.40	Live- 60	30	
S-Ca	15	372-Auto	#2	0 - 20	2.10- 4.10	Live- 60	29	
Cr-Fe	50	20-Auto	#3	0 - 40	5.00- 7.00	Live- 60	29	
Zn-As,Pb	50	171-Auto	#4	0 - 40	8.50-14.50	Live- 60	30	
Ru-Cd	50	1000-Auto	#1	0 - 40	18.50-25.00	Live- 60	12	

定量分析結果

分析対象	分析結果		標準偏差	処理計算	分析線	強度
Pt	0.778	%	[0.003]	定量-FP	PtLa	68.3733
S	0.047	%	[0.003]	定量-FP	S Ka	0.0838
Cl	0.031	%	[0.002]	定量-FP	ClKa	0.1279
Ca	0.016	%	[0.000]	定量-FP	CaKa	0.4129
Se	0.013	%	[0.000]	定量-FP	SeKa	3.7867
Fe	0.004	%	[0.000]	定量-FP	FeKa	2.4004
K	0.003	%	[0.000]	定量-FP	K Ka	0.0474
Cu	0.002	%	[0.000]	定量-FP	CuKa	4.2570
C	99.105	%	[------]	ﾊﾞﾗﾝｽ	--------	--------

プロファイル