

# 試験報告書

株式会社 ユー・イー・エス  
品質管理室  
担当：杉本 渉  
TEL:0739-47-6470

## 【検 体】

- ① SDGs 顆粒炭 KR-2
- ② ヤシ殻活性炭 KD-GW-A



## 【試験項目】


SDGs 顆粒炭及びヤシ殻活性炭の悪臭ガス脱臭性能比較試験

## 【試験概要】

2L ポリ袋に試料各 5g と所定濃度のガスを入れ、1 時間後に検知管で測定した。

## 【試験結果】

試験対象ガス	初発濃度 (ppm)	1 時間後除去率	
		KR-2	KD-GW-A
アンモニア	100	99%以上	<b>95%以上</b>
トリメチルアミン	50	99%以上	99%以上
メチルメルカプタン	20	99%以上	99%以上
硫化水素	10	99%以上	99%以上



以上