品質試験報告書

株式会社ユー・イー・エス　殿

試験番号 26025000812-1　(1/1)
2025 年　8 月　8 日

品名・品番
1　SDG－8

一般財団法人 ボーケン品質評価機構
BOKEN
大阪機能性試験センター
〒552-0021 大阪市港区築港1-6-24
TEL 06-6577-0157(代表)
FAX 06-6577-0160

試験項目：消臭性試験

試験結果：

項目	区分	1	2	3	4
消臭性	減少率(%)				
	アンモニア	99			
	硫化水素	≧99			
	トリメチルアミン	99			

消臭性試験方法　：(一社)繊維評価技術協議会 SEKマーク繊維製品認証基準　準用
21. 消臭性試験(検知管法)

ガス初発濃度　：アンモニア　100 ppm
硫化水素　4 ppm
トリメチルアミン　28 ppm

試験試料　：検知管法　10 g

測定時間　：1時間後

1	2	3	4
見本は貼付できません			

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。

26025000812

試験番号：SDG8-03422J03
2022/10/3

試 験 報 告 書

株式会社　ユー・イー・エス
品質管理室
担当：杉本 渉
TEL:0739-47-6470

試験者
杉本

【検　体】

SDGs ペレット炭　SDG-8

【試験項目】

悪臭ガス脱臭効果試験

【試験概要】

2L ポリ袋に試料各 10g と所定濃度のガスを入れ、１時間後に検知管で測定した。

【試験結果】

試験対象ガス	初発濃度 (ppm)	1 時間後 (ppm)	除去率
アンモニア	**100**	＜1	99%以上
トリメチルアミン	**100**	＜1	99%以上
メチルメルカプタン	**20**	＜1	99%以上
硫化水素	**16**	＜1	99%以上
酢酸	**50**	＜1	99%以上
ピリジン	**14**	＜1	99%以上



アンモニア



トリメチルアミン



メチルメルカプタン

硫化水素

酢酸



ピリジン

以上

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口(小ロット)全体の品質を報告するものではありません。