

試験報告書

株式会社 ユー・イー・エス
品質管理室
担当：杉本 渉
TEL:0739-47-6470



【検 体】

アルデヒド用触媒活性炭

【試験項目】

アセトアルデヒド除去試験

【脱臭試験方法】

2L ポリ袋に試料 0.2g とアセトアルデヒド(20ppm)を注入し、1 時間後のガス濃度を検知管で測定した。

【試験結果】

| 対象ガス | 初発濃度 (ppm) | 1 時間後 除去率 |
|----------|---------------|--------------|
| アセトアルデヒド | 20 | 99%以上 |

以上